

2K-Haftvermittler

PALL-X 350

Wasserbasierender 2K-PU-Haftvermittler

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Wasserbasierender 2K-PU-Haftvermittler für Überarbeitung versiegelter oder geölter Oberflächen, ohne Entfernung (Grundschliff) der bestehenden Oberflächenbehandlung.

GEEIGNET FÜR:

- ▶ geölte und versiegelte Parkett- und Holzfußböden
- ▶ Parkett auf Fußbodenheizung



PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN:

- ▶ Schnelle Trocknung
- ▶ Sehr gute Haftung auf einer Vielzahl an Untergründen
- ▶ Entspricht der TRGS 617
- ▶ GISCODE W3/DD+

TECHNISCHE DATEN:

Gebindeart:	KU-Gebinde
Gebindegröße:	0,75 + 0,25 l
Lagerfähigkeit:	mind. 12 Monate
Mischungsverhältnis:	3 : 1
Verbrauch je Auftragsschicht:	ca. 20 - 35 ml/m ² (1 x rollen) ca. 10 ml/m ² (2 x spachteln)
Reichweite:	ca. 30 - 50 m ² /Liter (rollen) ca. 100 m ² /Liter (spachteln)
Verarbeitungsklima:	Zwischen 18 - 25 °C bei 35 - 65% rel. Luftfeuchtigkeit
Topfzeit:	ca. 1 Stunde*
Überlackierbar:	nach ca. 1 Stunde* spätestens nach 4 Stunden*

*Bei 20°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit



HINWEIS:

Vor der Applikation von PALL-X 350 muss eine intensive Grundreinigung der Oberfläche durchgeführt werden. Aufgrund der großen Anzahl an möglichen Untergründen muss bezüglich der Prüfung der Haftungs- und Verlaufseigenschaften eine kleine Testfläche angelegt werden. In speziellen Fällen oder bei Unklarheiten zum Untergrund muss eine anwendungstechnische Beratung eingeholt werden.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Die zu bearbeitende Oberfläche muss sauber, trocken und frei von Verunreinigungen sein. Bei bereits genutzten UV-geölten oder UV-versiegelten Mehrschichtparkett, bei versiegelten oder geölten Holzfußböden und bei allen Böden, die mit einer Pflegeschicht versehen sind, muss eine Grundreinigung durchgeführt werden. In speziellen Fällen oder bei Unklarheiten zum Untergrund muss eine anwendungstechnische Beratung eingeholt werden.

Achtung: Pflegemittel können wie Trennmittel wirken!

VERARBEITUNG:

1. Beide Gebinde müssen vor dem Gebrauch der empfohlenen Raumtemperatur (20°C) entsprechen und gut aufgeschüttelt werden.
2. Komponente A mit der Komponente B im Mischungsverhältnis 3:1 gründlich mischen. Anschließend Mischung 5 Minuten ruhen lassen.
3. PALL-X 350 mit der PALLMANN TAGESROLLE SPEZIAL gleichmäßig und unter Druck auftragen. Verbrauch: ca. 20 - 35 ml/m². Es muss darauf geachtet werden, dass der gesamte Untergrund gleichmäßig benetzt ist und keine Überstände auf der Fläche zurück bleiben. Alternativ kann PALL-X 350 zweimal mit der PALLMANN FLÄCHENSPACHTEL aufgetragen werden. Verbrauch: ca. 10 ml/m² pro Auftrag.
4. Trockenzeit bis zur Überlackierung: ca. 1 Stunde jedoch innerhalb von max. 4 Stunden.
5. Die behandelte Fläche kann dann mit PALL-X 96, PALL-X 98 GOLD, PALL-X PURE, PALL-X SPORT oder PALL-X ZERO laut Herstellerangaben lackiert werden.
6. Auftragsrollen nach Gebrauch entsorgen. Spachtel nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

WICHTIGE HINWEISE:

- ▶ Am besten verarbeitbar bei 18 - 25 °C, relative Luftfeuchtigkeit > 35% und < 65%. Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern, hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit verkürzen die Trocknungszeit.
- ▶ Viele Exotenhölzer wie z.B. Teak, Ipe Lapacho, Räuchereiche oder auch Wenge sowie Nadelhölzer enthalten Inhaltsstoffe (z.B. sog. Inhibitoren, Harze oder mineralische Einlagerungen), die zu wesentlichen Trocknungsverzögerungen, Benetzungsstörungen oder zu Farbveränderungen führen können. Aufgrund der Vielfalt und völlig unterschiedlichen Eigenschaften dieser Hölzer, muss grundsätzlich die Eignung erfragt, sowie ein Vortest durchgeführt werden.
- ▶ Originalgebinde bei trockener Lagerung mindestens 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen und keinen Temperaturen über 40°C aussetzen.
- ▶ Nach Zugabe des Härters darf das Gebinde nicht mehr dicht verschlossen werden – Berstgefahr!
- ▶ Bei geölten bzw. strukturierten Böden kann der Verbrauch sehr stark ansteigen (ca. 30 - 50 ml/m²).
- ▶ Mitgeltend und zur Beachtung empfohlen sind u. a. folgende Normen und Merkblätter: DIN 18356 „Parkett- und Holzpflesterarbeiten“ und DIN 68702 „Holzpflester RE-V/RE-W“.

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ:

GISCODE W3/DD+, Wassersiegel mit isocyanathaltigem Vernetzer, Lösemittelgehalt unter 15 %. Im Sinne der TRGS 617 geeignet als Ersatzstoff für stark lösemittelhaltige Parkettoberflächenbehandlungsmittel. Komp. A: Kennzeichnungsfrei. Komp. B: Enthält präpolymerisierte Isocyanate. Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann die Atemwege reizen. Beide Komponenten: Bei und nach der Verarbeitung gut lüften, Hautschutzcreme und Schutzhandschuhe/Schutzbrille verwenden. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Zu beachten sind u.a.: GefStoffV und TRGS 617, Gefahren-/ Sicherheitshinweise auf dem Gebindeetikett, Sicherheitsdatenblatt, Produktgruppeninformation und Musterbetriebsanweisung der Bau-BG für Produkte mit GISCODE W3/DD+. Nach Erhärtung geruchsneutral sowie ökologisch und physiologisch unbedenklich.

ENTSORGUNG:

Produktreste möglichst sammeln und weiter verwenden. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte, ausgekratzte bzw. trockene Gebinde sind recyclingfähig. Gebinde mit flüssigem Restinhalt sowie gesammelte, flüssige Produktreste sind Sonderabfall. Gebinde mit ausgehärtetem Restinhalt sind Baustellenabfall.